FastGel®
Especificaciones técnicas



Gel hidroendurecible duopolimérico con doble vida útil. Adhesión acelerada y fraguado rápido. Flexibilidad dinámica. Reforzado con microesferas de cuarzo, Fluidotixo® - C5 con bajo contenido en cemento, para la colocación de baldosas, gres porcelánico, grandes losas de todo tipo y formato y piedras naturales. Evita la formación de manchas en mármoles y piedras naturales sensibles a la humedad.

Descripción del producto

Gel hidroendurecible duopolimérico con doble vida útil, adhesión acelerada y fraguado rápido, flexibilidad dinámica, con mezcla exclusiva Fluidotixo® Antifatica, potenciado con microesferas de cuarzo, formulado con bajo contenido en cemento (<25 %), para la colocación de baldosas, gres porcelánico de todo tipo y formato y piedras naturales en interiores y exteriores.
Diseñado para ofrecer una gran seguridad en la aplicación y, gracias a sus prestaciones de última generación, la pasta es extremadamente cremosa, fluida y tixotrópica; mantiene inalteradas su forma y su espesor tanto en suelos como en paredes con un poder de humectación del 100 %, alcanza una resistencia doble al deslizamiento vertical T (T) y un tiempo abierto prolongado superior a 45 minutos.
FastGel® desarrolla una adhesión monolítica acelerada con un fraguado rápido de alto rendimiento gracias a la sinergia entre el sistema duopolimérico y las microesferas de cuarzo.
Los polímeros actúan de forma combinada para generar una matriz adhesiva flexible pero resistente, capaz de adaptarse a superficies diferentes y no perfectamente planas de los soportes.
Las microesferas de cuarzo, distribuidas de manera homogénea en la mezcla, actúan como refuerzo, contribuyendo a mejorar la cohesión interna y la resistencia mecánica.
La doble cinética de endurecimiento garantiza una colocación estable sin tensiones y una adhesión uniforme de formatos grandes y losas de gres, además de prevenir la formación de manchas en mármoles y piedras naturales sensibles a la humedad.

Esta interacción avanzada permite a FastGel® garantizar un alto rendimiento con tiempos de puesta en servicio rápidos de 12 horas, incluso sobre soportes difíciles o sometidos a fuertes solicitaciones, como superposiciones sobre suelos antiguos, sistemas radiantes, mobiliario urbano, balcones y terrazas, donde las variaciones térmicas —incluso extremas—, la humedad y las tensiones mecánicas hacen que las condiciones de adhesión sean críticas.

Clasificado como C2FTE - EN 12004

Fórmula de gel con solicitud de patente presentada

FastGel® es una invención de Litokol con un alto contenido innovador, en la que
Solicitud de patente internacional presentada en Italia con el n.º 102025000025369
Integración de polímeros diversificados
Bajo contenido de cemento Portland <25 %
Ligantes hidráulicos híbridos de ingeniería
Mezcla de aglutinantes de fraguado rápido
Reforzado con microesferas de cuarzo > 30 %
Gel de silicato de calcio
Celulosa de última generación con licencia propia
Alto contenido en áridos minerales

FastGel® encarna el continuo progreso científico de Litokol.
Está diseñado con materias primas innovadoras para mejorar la experiencia de colocación, la seguridad y reducir el impacto medioambiental.

Proporcionado por

Tecnología Fast Control®
Fuerza de adhesión - Monolítica acelerada con fraguado rápido de alto rendimiento

Clasificación de la mezcla

Clase de la mezcla	Nivel de deslizamiento	Índice de ligereza
C1 - Denso / Pastoso	Requiere más fuerza para su aplicación	Estándar
C2 - Consistencia media	No gotea y ofrece una buena trabajabilidad	Estándar
C3 - Fluidotixo	Deslizante y tixotrópica	Ligero
C4 - Fluidotixo Dinámico	Altamente fluido y tixotrópico	Ligero
C5 - Fluidotixo Antifatiga	Ultra deslizante y tixotrópico	Ultra Ligero

Gel Performance Masa Fluidotixo

Clase 5 - Mezcla Fluidotixo® Antifatiga
Masa Fluidotixo® Antifatiga - Ultra fluida, tixotrópica y ultraligera: su consistencia extremadamente fluida facilita su aplicación, al tiempo que mantiene la forma y el espesor sin chorrear. Diseñada con materiales de alta tecnología (microesferas de cuarzo), la masa se distribuye con el mínimo esfuerzo, lo que convierte al gel en el producto ideal para aplicaciones prolongadas en superficies amplias.
La pasta Fluidotixo® presenta una reología de tipo gel, caracterizada por

una consistencia inicialmente tixotrópica que, bajo acción mecánica (aplicación con espátula), reduce su viscosidad, volviéndose temporalmente más fluida.
Este comportamiento pseudoplástico permite una aplicación precisa y de gran fluidez, con una adherencia superior al soporte.
La masa Fluidotixo® Antifatica presenta una viscosidad aparente muy baja que favorece una fluidez extrema bajo la espátula y una humectabilidad del 100 %.
Diseñado para profesionales de la aplicación, con la misma mezcla se consigue una excelente facilidad de aplicación con espátula y una menor fatiga durante la colocación prolongada de suelos y revestimientos. Una vez aplicado, su fórmula ultra tixotrópica garantiza en el suelo una forma y un espesor constantes, sin hundimientos, hasta 20 mm de espesor, incluso con losas grandes y baldosas de gran espesor. En la pared, permite una colocación precisa y controlada sin deslizamientos verticales, incluso con losas grandes, alcanzando el nivel de resistencia al deslizamiento T (T).
Las características de rendimiento avanzadas de FastGel® permiten realizar correcciones incluso varios minutos después de la aplicación, alcanzando un tiempo abierto prolongado superior a 45 minutos.
FastGel® es un gel hidroreactivo con doble ventana de uso: un sistema mineral autorreversible que permite al aplicador reactivar la mezcla mediante una simple agitación mecánica, manteniendo la integridad adhesiva y la cohesión tixotrópica.

Doble vida útil
FastGel® es un gel mineral reactivo con sistema de doble vida útil que mantiene su energía química disponible durante más de 60 minutos, lo que ofrece una doble ventana de vida útil.
En función de las condiciones climáticas y de aplicación, es posible reactivar la mezcla mediante una simple agitación mecánica, sin pérdida de cohesión ni de fuerza de adhesión.
La red coloidal tixotrópica de FastGel® se reactiva al instante: la masa vuelve a ser fluida y tixotrópica, lista para una segunda fase de aplicación.

Doble resistencia al deslizamiento T (T)
FastGel® está formulado con una innovadora mezcla de celulosa modificada de última generación. Diseñado para aplicaciones en paredes, se caracteriza por un comportamiento de doble resistencia al deslizamiento: máxima estabilidad de la mezcla tras la aplicación, sin goteos, y una adherencia reforzada bajo presión, sin que la baldosa se deslice.
El papel de las celulosas avanzadas en el comportamiento antideslizante es fundamental para desarrollar un efecto de agarre estático y activar una memoria elástica que fija la baldosa inmediatamente después de la aplicación, lo que permite realizar ajustes de precisión sin comprometer la adhesión.
Rendimiento constante, incluso con formatos pesados o en condiciones ambientales adversas.

Tiempo abierto prolongado
FastGel® es un gel hidroendurecible de adhesión acelerada y fraguado rápido que, gracias a una innovadora mezcla de microesferas de cuarzo y celulosa de última generación modificada bajo licencia propia, desarrolla una tecnología de tiempo abierto prolongado (> 45 min), lo que proporciona más tiempo para colocar, corregir y ajustar incluso en condiciones límite.

Gel Performance: Interfaz adhesiva

Gel duopolimérico

La máxima expresión de la innovación en adhesivos minerales.

Un sistema de gel avanzado con doble matriz polimérica, capaz de combinar la reactividad química sobre cualquier sustrato y la flexibilidad con una reología inteligente: fluido bajo tensión, estable en reposo.

Reforzado con microesferas de cuarzo, genera una interfaz estructural activa (ITZ) que garantiza una adhesión monolítica flexible en condiciones extremas.

Capaces de adherirse químicamente a cualquier superficie, flexionarse, absorber, distribuir y neutralizar cualquier tensión mecánica.

Gel hidroendurecible - Tecnología Fast Control®

Fruto de la ingeniería de materiales más avanzada, Fast Control® es un sistema de endurecimiento diseñado que se basa en la interacción sinérgica entre la hidratación mineral y la reticulación hidroendurecedora.

Este mecanismo de doble cinética de endurecimiento activa dos reacciones complementarias:

Tras los primeros 60 minutos

1. Comienza la adhesión acelerada (primera cinética de endurecimiento), en la que se activa la fase polimérica y se desarrollan altas resistencias mecánicas
2. Al mismo tiempo, comienza la reacción hidráulica, pero permanece controlada porque está parcialmente ligada por la red polimérica (efecto «Curing Control»).

Tras 3 horas

1. Comienza el fraguado rápido (segunda fase de endurecimiento), en la que se desarrolla internamente la hidratación del cemento, creando la estructura mecánica definitiva.

Tras 12 horas

1. Ambas redes (mineral + polimérica) se interpenetran y forman la red híbrida IPN (Interpenetrating Polymer Network).
2. Se obtiene un gel de secado equilibrado específico para una colocación estable, sin tensiones y con una adhesión uniforme de formatos grandes y losas de gres.

Gel Performance: Seguridad

Seguridad - Nivel 3

Gracias a la tecnología Fast Control®, durante la fase de maduración del gel se desarrolla una adhesión monolítica acelerada con un fraguado rápido de alto rendimiento que garantiza una colocación de alto rendimiento, capaz de resistir las más diversas solicitaciones mecánicas y térmicas.

La presencia de una adhesión monolítica acelerada con fraguado rápido de alto rendimiento hace que FastGel® sea especialmente indicado para la aplicación sin tensiones de formatos grandes y losas sobre sistemas radiantes, en superposición y en exteriores.

FastGel® también está desarrollado para prevenir la formación de manchas en mármoles y piedras naturales sensibles a la humedad.

Química + inteligente

Bajo contenido de cemento Portland <25 %

Emisiones muy bajas de compuestos orgánicos volátiles (COV)

Certificaciones

EN 12004
ISO 13007
MED 2014/90/UE
EC1 Plus Gev Emicode
A+ Emisiones en el aire interior

Materiales

Gres porcelánico
Azulejos cerámicos
Grandes formatos, incluso de bajo espesor
Placas de gres laminado
Placas de gres porcelánico con malla en el reverso
Mármoles - Granitos - Materiales pétreos
Piedras naturales
Mosaicos cerámicos y vítreos
Terracota - Klinker
Recubrimientos a base de resina o cemento
Paneles aislantes y fonoabsorbentes para interiores

Sustratos

SafetyGel®
Soleras
Autonivelantes
Masillas de alisado
Revestimientos
Placas de yeso
Yeso y anidrita
Azulejos existentes
Sistemas radiantes
Impermeabilizantes
Membranas de desacoplamiento
Hormigón celular
Placas de fibrocemento
Hormigón

Usos

Adhesivo - enlucido
Suelos - paredes
Interiores - exteriores
Superposición
Sistemas radiantes
Zonas húmedas interiores: baños y duchas
Cubetas, piscinas y fuentes
Terrazas y balcones
SPA y Hammam
Fachadas
Suelos industriales
Residencial, público, comercial y mobiliario urbano
Zonas sometidas a mucho tránsito y a grandes esfuerzos
Homologado para uso naval de conformidad con la Directiva MED 2014/90/UE

Limitaciones

Consulte la normativa nacional, como la norma UNI 11493
Garantizar el lecho completo en exteriores o en presencia de cargas elevadas
Proteger la superficie alicatada de la lluvia intensa durante al menos 12 horas
La temperatura, la ventilación, la absorción del sustrato y el material de colocación pueden alterar los tiempos de trabajabilidad y fraguado del gel
No añadir agua a la mezcla que ya haya comenzado a fraguar
No utilizar sobre hormigón que no haya curado adecuadamente.
No utilizar sobre soportes a base de yeso o anidrita sin haber aplicado previamente X-Prime®
No utilizar sobre madera ni aglomerados de madera.
No utilizar sobre superficies metálicas, de goma, PVC o linóleo
No utilizar sobre impermeabilizantes reactivos de naturaleza orgánica (tipo RM según la norma EN 14891).
No utilizar para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica
Para más información, ponte en contacto con el Servicio Técnico de Clientes de Litokol en el número +39-0522-622811 o a través de customercare@litokol.com

Especificaciones del producto

Aspecto	Gel hidrolizado en polvo
Color	Blanco - Gris
Embalaje responsable	Saco reciclable de 20 kg
Conservación	12 meses en su embalaje original y en un lugar seco
Partida arancelaria	38245090

Especificaciones técnicas

Conformidad	EN 12004 – ISO 13007	C2 F TE
Adhesión inicial tras 28 días	≥ 1,0 N/mm^2	EN 1348
Adhesión tras inmersión en agua	≥ 1,0 N/mm^2	EN 1348
Adhesión tras exposición al calor	≥ 1,0 N/mm^2	EN 1348
Adhesión tras ciclos de congelación/descongelación	≥ 1,0 N/mm^2	EN 1348
Tiempo abierto	≥ 0,5 N/mm^2 tras 30 minutos	EN 1346
Adhesión a la tracción inicial tras 6 horas	≥ 0,5 N/mm^2	EN 1348
Deslizamiento	≤ 0,5 mm	EN 1308
Resistencia a la humedad	Excelente	
Resistencia a los álcalis	Excelente	
Resistencia a los disolventes	Excelente	
Resistencia a los ácidos	Baja	
pH de la mezcla	13	
Peso específico	1,6 kg/dm^3	

Especificaciones de aplicación

Clase de la mezcla	Clase 5 - Fluidotixo Antifatiga
Preparación de la pasta de gel gris	Agua = 23-26 % ~ 4,6-5,2 l / 20 kg
Preparación de la pasta en gel blanca	Agua = 24-27 % ~ 4,8-5,4 l / 20 kg
Tiempo de maduración de la masa	5 min
Vida útil de la mezcla	60 min
Espesores aplicables	De 1 a 20 mm
Tiempo abierto	> 45 min
Tiempo de registro	> 30 minutos
Aplicación	Espátula dentada adecuada para el formato y el soporte
Temperaturas de aplicación	Da +5°C a +35°C
Tiempo de espera para el rejuntado	Pared: 3 horas – Suelo: 3 horas
Transitabilidad	3 horas
Puesta en servicio	12 horas
Temperatura de trabajo	De -40 °C a +90 °C
Limpieza de equipos	Con agua, cuando el producto está fresco. Mecánicamente, cuando el producto se ha endurecido.
Consumo	Espátula de 3,5 mm: ~ 1,8 kg/m^2
Consumo	Espátula de 6 mm: ~ 2,5 kg/m^2
Consumo	Espátula de 8 mm: ~ 3 kg/m^2
Consumo	Espátula de 10 mm: ~ 3,5 kg/m^2
Consumo	Doble capa: ~ 5 kg/m^2
Notas	Datos registrados a una temperatura de +23 °C, 50 % de humedad relativa y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones específicas de la obra.

Preparación de los soportes

De acuerdo con la norma UNI 11493-1, los soportes deben ser mecánicamente resistentes y no presentar partes friables, ni estar contaminados con grasas, aceites, pinturas, ceras ni remontes de humedad.
Los enlucidos cementosos deben tener un tiempo de curado de al menos una semana por cada centímetro de espesor.
Los solados de cemento deben tener un tiempo de curado total de al menos 28 días o estar realizados con los innovadores solados antifractura X-Floor y X-Floor Pro.
Realizar pendientes en balcones o aceras con el nivelador antifractura de nueva generación HydroLevel® 1-30.
Los soportes que desprenden polvo, porosos y absorbentes deben tratarse con X-Prime®, un innovador fijador y consolidante.
Los soportes lisos y compactos, como el hormigón alisado, las baldosas cerámicas antiguas o las baldosas de mármol, deben tratarse con los activadores de adhesión de última generación X-Activator® o X-Activator® Grip tras una limpieza minuciosa con el detergente específico X-Cleaner® Scrub.
En el caso de soleras de anidrita, asegúrese de que exista una barrera de vapor adecuada para impedir posibles remontes de humedad.
Comprobar con un higrómetro de carburo que la humedad residual sea inferior al 0,5 % y al 0,3 % en el caso de soleras con calefacción.
La superficie debe lijarse y tratarse con X-Prime®.
Las posibles grietas o fisuras deben sellarse con CrackRepair.
En cualquier caso, es imprescindible consultar las respectivas fichas técnicas para un uso correcto de los productos indicados.

Preparación de la mezcla

Para apreciar plenamente la fluidez y la tixotropía superiores de la innovadora mezcla Gel Fluidotixo® Antifatica, se recomienda mezclar el producto con la proporción de mezcla indicada.
Verter en un recipiente la cantidad correcta de agua y añadir lentamente el producto, mezclando con una batidora mecánica hasta obtener una masa cremosa, homogénea y sin grumos.
Dejar reposar la mezcla durante unos 5 minutos, tiempo en el que se completa el desarrollo del gel polimérico: los ligantes hidráulicos, los rellenos y las celulosas se hidratan de manera uniforme, se eliminan las microburbujas de aire incorporadas durante la mezcla y los polímeros inician el proceso de activación.
Remover brevemente para obtener la consistencia de gel Fluidotixo® Antifatica, ultra fluida, tixotrópica y ultraligera, fácil de aplicar tanto en suelos como en paredes.

Aplicación

Para garantizar la perfecta adherencia del gel al sustrato, extienda una capa de espesor cero de la mezcla utilizando el lado liso de la espátula y, acto seguido, aplique el espesor deseado con el lado dentado.
El dentado de la espátula debe elegirse en función del formato del material a colocar y del sustrato.
En función de las condiciones climáticas y de aplicación, es posible reactivar la mezcla mediante una simple agitación mecánica, sin pérdida de cohesión ni de fuerza de adhesión.

De acuerdo con la norma UNI 11493-1, se debe adoptar la técnica de doble aplicación, extendiendo el gel también por la parte posterior de las baldosas para garantizar su completa impregnación en instalaciones en exteriores, piscinas, fachadas o en zonas sometidas a un desgaste especial.
Para garantizar la transferencia total del gel al reverso de las baldosas, estas deben colocarse sobre el adhesivo aún fresco ejerciendo una presión adecuada.
El tiempo abierto en condiciones estándar de temperatura y humedad es de unos 45 minutos.
Los climas muy cálidos o ventosos, o los soportes muy absorbentes, pueden reducirlo drásticamente hasta unos pocos minutos, por lo que se recomienda comprobar con frecuencia que el adhesivo no haya formado la película superficial.
De acuerdo con la norma UNI 11493-1, las baldosas deben colocarse dejando juntas de una anchura adecuada a su formato.
Respetar las posibles juntas de separación o estructurales y realizar las juntas de dilatación, de separación y perimetrales adecuadas.

Aplicaciones especiales

Mármoles, piedras naturales y compuestas
Los materiales propensos a deformarse o mancharse por absorción de agua requieren un gel hidroendurecible de adhesión acelerada y fraguado rápido, como FastGel® o FastGel® S1+ (C2F - EN 12004), o reactivo, como PowerGel® Pro, FastGel® Pro o PowerGel® Pro Max (R2T - EN 12004).
Los mármoles y las piedras naturales, incluso de la misma clase, pueden presentar características diferentes.
En caso de duda, se recomienda consultar previamente al Servicio Técnico de Clientes de Litokol para obtener información detallada o para realizar una prueba de laboratorio.
Las losas de piedra natural con capas de refuerzo aplicadas en el reverso (resinas, mallas de refuerzo, etc.) o tratamientos específicos (por ejemplo, antirrelevación, etc.), a falta de indicaciones del fabricante, requieren una prueba de compatibilidad con el adhesivo.
Antes de la colocación, comprueba si hay restos de polvo o materiales depositados en el reverso de las losas.
En caso de que se produzcan, deberán eliminarse.

Sistemas radiantes
Transcurridos al menos 4 días desde la colocación del solado antifractura X-Floor® o X-Floor® Pro, se puede poner en marcha la instalación de calefacción con una temperatura del agua de alimentación que oscile entre +20 °C y +25 °C, manteniéndola constante durante al menos 3 días.
A continuación, ajustar la temperatura máxima de proyecto y mantenerla durante otros 4 días.
Al final de este ciclo, deje que el solado alcance la temperatura ambiente y coloque el revestimiento (EN 1264-4).

Piscinas
De acuerdo con la norma UNI 11493 – 7.13.3, el alicatado de las piscinas debe diseñarse teniendo en cuenta las solicitaciones mecánicas, termo-higrométricas y químicas: contacto continuo con agua tratada químicamente (incluso en la temporada de invierno) e intervenciones frecuentes de desinfección.
En las estructuras de hormigón debe garantizarse su composición adecuada (UNI 11104 – EN 206) y respetarse el tiempo de curado correcto (mínimo 6 meses, UNI 11493 - 7.3.1).

Es imprescindible impermeabilizar la parte exterior de la estructura, adoptando medidas preventivas para evitar posibles infiltraciones que pudieran provocar el desprendimiento de la capa impermeabilizante aplicada en el interior de la cubeta, como, por ejemplo, drenajes a lo largo de los flancos de las excavaciones o impermeabilizaciones constituidas por morteros osmóticos.
Rectificar y regularizar las superficies con HydroLevel®, nivelador estructural reforzado con cuarzo y con expansión controlada antifractura.
Impermeabilizar las superficies de la piscina con la membrana elástica en gel estanca y antifractura SafetyGel®, con tecnología 6-Dimensional Elasticity, o con los geles impermeables tripoliméricos transpirables potenciados con microesferas de cuarzo de la línea HydroPad®, con tecnología 4-Way Flex.
Sella los puntos críticos, como las juntas de hormigón, con HydroStop, y las tuberías que atraviesan los sistemas de recirculación, filtración, desagüe e iluminación con HydroPixel®.
Se recomienda realizar la prueba de estanqueidad hidráulica antes de proceder a la colocación del revestimiento.
Aplicar siempre el gel también en el reverso del material (doble capa) para conseguir una capa completa de adhesivo, garantizar la transferencia total de las fuerzas y la durabilidad del sistema.

Fachadas

En el caso de la colocación en paredes exteriores (H > 3 m), al tratarse de superficies alicatadas sometidas a elevadas tensiones de dilatación en función de las variaciones termo-higrométricas y teniendo en cuenta el riesgo para la seguridad asociado a posibles desprendimientos, se recomienda consultar previamente al Servicio Técnico de Clientes de Litokol con el fin de determinar con exactitud la técnica de colocación más segura.
De acuerdo con la norma UNI 11493 – 7.13.7, se deben seguir las siguientes indicaciones de carácter general: la base de colocación deberá garantizar una resistencia cohesiva a la tracción ≥ 1,0 N/mm^2.
En el caso de soportes de albañilería formados por ladrillos o bloques de terracota, bloques aligerados, etc., no se permite la aplicación directa, sino que se prescribe la aplicación sobre enlucido de acuerdo con las prescripciones anteriormente indicadas.
En el caso de revestimientos con un lado superior a 30 cm, el proyectista deberá evaluar la necesidad de prescribir fijaciones mecánicas de seguridad adecuadas.
Deben preverse juntas de separación y dilatación tal y como se especifica en los apartados 7.11.1.2 y 7.11.1.3.
Aplicar siempre el adhesivo también en el reverso del material (doble capa) con el fin de obtener una capa completa de adhesivo, garantizar la transferencia total de las fuerzas y la durabilidad del sistema.

Juntado, sellado y mantenimiento

Para el rejuntado se pueden utilizar los morteros decorativos para juntas X-Color® 0-6 o X-Color® 2-12.
Para conseguir juntas impermeables, con gran solidez del color y una resistencia químico-mecánica superior, utilice los geles epoxi decorativos de la línea Starlike®.
Para el sellado elástico de juntas de dilatación, de fraccionamiento y perimetrales, utilice los selladores de la línea Pixel 3D.
Para el lavado al finalizar la obra, la limpieza, el mantenimiento y la protección de las superficies, utilice los detergentes específicos de Litokol de las gamas X-Cleaner y Starlike® Care.

Advertencias

Debido a su elevado contenido en polímeros adhesivos, se recomienda lavar con agua las herramientas de trabajo y eliminar cualquier residuo de producto de las superficies antes de que el gel se fije.
Una vez completada la reacción y producido el endurecimiento, el gel solo podrá eliminarse por medios mecánicos.

Información de seguridad

Para un uso seguro de nuestros productos, consulte la última versión de la ficha de datos de seguridad, disponible en la página web www.litokol.com
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Aviso legal

La información y las prescripciones que figuran en la presente ficha técnica se basan en nuestra mejor experiencia.
No obstante, al no poder intervenir directamente en las condiciones de las obras ni en la ejecución de los trabajos, estas son indicaciones de carácter general que no vinculan en modo alguno a nuestra empresa.
Por lo tanto, se recomienda realizar una prueba previa para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto; en cualquier caso, quien pretenda utilizarlo debe determinar si es o no adecuado para el uso previsto y, en cualquier caso, asume toda la responsabilidad que pueda derivarse de su uso.
Consulte siempre la última versión actualizada de la ficha técnica, disponible en la página web www.litokol.com

Partida del pliego de condiciones

La colocación en interiores y exteriores, según las normas UNI 11493-1 y 11714-1, de pavimentos y revestimientos cerámicos de todo tipo —gres porcelánico, monococción, bicocción, clinker, terracota, piedra y mosaico— se realizará con gel hidroendurecedor duopolimérico de doble vida útil, adherencia acelerada y fraguado rápido, flexibilidad dinámica, reforzado con microesferas de cuarzo, con la mezcla Fluidotixo® - C5 de bajo contenido en cemento, clasificada como C2FTE según la norma EN 12004, tipo FastGel® de Litokol Lab SpA.

Ficha técnica **n.º 045**
revisión **n.º 1**
Fecha: **09 26**

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com