
EpoxyGel Booster

Technische Daten



Beschleunigerzusatz für Epoxidgele.

Produktbeschreibung

EpoxyGel Booster ist ein Beschleunigerzusatz für Epoxidgele. Die Zugabe von EpoxyGel Booster als dritte Komponente beschleunigt die Reaktion des Epoxidharzsystems und verkürzt die Aushärtungszeit des Klebers oder der Fugenmasse.

Zertifizierung

Zherorisk® EpoxyGel-Technologie

Anwendungsbereiche

Innen
Böden – Wände
Fußbodenheizungssysteme
SPA – Hammam
Feuchträume im Innenbereich –
Badezimmer und Duschen
Industrieböden
Käsereien, Schlachthöfe,
Lebensmittelindustrie
Wohnbau, öffentlicher und gewerblicher
Bau

Technische Daten

Aussehen

Strohfarbene Flüssigkeit

Zolltarifposition
Haltbarkeit

32099000
24 Monate in der Originalverpackung an einem
trockenen Ort.

Anwendungshinweise

Mischungsverhältnis	2%
Mischungsverhältnis	Vordosierte 50-g-Packungen für die 2,5-kg-Packung Starlike® Pro.
Mischungsverhältnis	2 vordosierte 50-g-Packungen für die 5-kg-Packung Starlike® Pro, Starlike® Easy oder PowerGel® Pro Max
Mischungsverhältnis	Vordosierte 200-g-Packungen für die 10-kg-Packung von PowerGel® Pro oder PowerGel® Pro Max
Spezifisches Gewicht der Masse	1,60 kg/dm ³
Verarbeitungszeit der Masse	Ungefähr 60 Minuten
Zulässige Anwendungstemperaturen	Von +5 °C bis +30 °C
Begehbarkeit	Etwa 6 Stunden
Betriebstemperatur	Von -40 °C bis +90 °C
Reinigung von Geräten	Mit Wasser bei frischem Produkt. Mechanisch bei ausgehärtetem Produkt.

Anbereitung der Masse

Fügen Sie je nach Format die vordosierte Packung EpoxiGel Booster nach dem Einmischen des Härters (Teil B) hinzu und mischen Sie die Masse sorgfältig bei niedriger Drehzahl, bis eine homogene Masse entsteht.

Auftrag

Siehe Abschnitt „Anwendung“ des ausgewählten Produkts

Hinweise

Das Mischungsverhältnis einhalten.
Das Produkt nicht mit Lösungsmitteln mischen.
Kalk, Zement oder andere Fremdstoffe dürfen dem Produkt nicht beigemischt werden.
Mischen Sie keine Teilmengen der Komponenten ohne Waage; falsche Mischungsverhältnisse würden zu einer fehlerhaften Aushärtung des Produkts führen.
Nicht zu Starlike® Crystal hinzufügen.
Nicht im Freien verwenden.
Verwenden Sie das Produkt nicht für Anwendungen, die nicht in diesem technischen Datenblatt aufgeführt sind.
Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Litokol S.p.A.

Sicherheitshinweise

Für eine sichere Verwendung unserer Produkte beachten Sie bitte die aktuelle Version des Sicherheitsdatenblatts, das auf der Website www.litokol.com verfügbar ist.
PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Rechtliche Hinweise

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen und Vorschriften entsprechen unserem besten Erfahrungsstand.

Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Bedingungen auf den Baustellen und die Ausführung der Arbeiten nehmen können, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die für unser Unternehmen in keiner Weise bindend sind.

Es wird daher empfohlen, vorab einen Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. In jedem Fall ist der Anwender verpflichtet, festzustellen, ob das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist oder nicht, und übernimmt in jedem Fall die gesamte Verantwortung, die sich aus dessen Verwendung ergeben kann.

Beachten Sie stets die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Website www.litokol.com verfügbar ist

Datenblatt **Nr. 381**
Überarbeitung **Nr. 0**
Datum: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com