

---

# EpoxyGel Booster

## Spécifications techniques

---



**Additif accélérateur pour gels époxy.**

---

### Description du produit

EpoxyGel Booster est un additif accélérateur pour gels époxy. L'ajout d'EpoxyGel Booster en tant que troisième composant accélère la réaction du système époxy, réduisant ainsi les délais de mise en œuvre de la colle ou du mortier de jointoiement.

---

### Certification

Technologie Zherorisk® EpoxyGel

---

### Utilisations

Intérieurs  
Sols - murs  
Systèmes radiants  
SPA - Hammam  
Espaces humides intérieurs - salles de bains et douches  
Sols industriels  
Fromageries, abattoirs, industries agroalimentaires  
Construction résidentielle, publique, commerciale

---

### Spécifications

Aspect

Liquide de couleur paille

**techniques**

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Code douanier         | 32099000                                                 |
| Durée de conservation | 24 mois dans l'emballage d'origine, dans un endroit sec. |

---

## Spécifications d'application

|                                       |                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rapport de mélange                    | 2%                                                                                                           |
| Rapport de mélange                    | Sachets de 50 g pré-dosés pour le conditionnement de 2,5 kg de Starlike® Pro.                                |
| Rapport de mélange                    | 2 paquets de 50 g déjà prédosés pour le paquet de 5 kg de Starlike® Pro, Starlike® Easy ou PowerGel® Pro Max |
| Rapport de mélange                    | Conditionnements de 200 g prédosés pour le conditionnement de 10 kg de PowerGel® Pro ou PowerGel® Pro Max    |
| Poids spécifique du mélange           | 1,60 kg/dm <sup>3</sup>                                                                                      |
| Durée de vie de la pâte               | Environ 60 minutes                                                                                           |
| Températures d'application autorisées | De +5 °C à +30 °C                                                                                            |
| Circulation piétonne                  | Environ 6 heures                                                                                             |
| Température de mise en œuvre          | De -40 °C à +90 °C                                                                                           |
| Nettoyage du matériel                 | À l'eau lorsque le produit est frais.<br>Mécaniquement lorsque le produit est durci.                         |

---

## Préparation du mélange

Ajouter le sachet prédosé d'EpoxiGel Booster en fonction du format après avoir mélangé le catalyseur (partie B) et mélanger soigneusement à faible vitesse jusqu'à obtenir un mélange homogène.

---

## Application

Voir la rubrique « Application » du produit sélectionné

.

---

## Avertissements

Respecter le rapport de mélange.  
Ne pas mélanger le produit avec des solvants.  
Ne pas ajouter de chaux, de ciment ou d'autres matières étrangères au produit.  
Ne pas mélanger des quantités partielles des composants sans balance ; des proportions de mélange incorrectes entraîneraient un durcissement incorrect du produit.  
Ne pas ajouter à Starlike® Crystal.  
Ne pas utiliser à l'extérieur.  
Ne pas utiliser le produit pour des applications non mentionnées dans cette fiche technique.  
En cas de doute, consultez le service d'assistance technique de Litokol S.p.A.

---

## Informations de sécurité

Pour une utilisation en toute sécurité de nos produits, veuillez vous reporter à la dernière version de la fiche de données de sécurité, disponible sur le site [www.litokol.com](http://www.litokol.com)  
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

---

## Mentions légales

Les informations et les prescriptions figurant dans la présente fiche technique correspondent à notre meilleure expérience.

Ne pouvant toutefois intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces indications sont de nature générale et n'engagent en aucune manière notre société.

Il est donc conseillé de procéder à un essai préalable afin de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu ; dans tous les cas, toute personne souhaitant l'utiliser est tenue de déterminer si celui-ci est adapté ou non à l'usage prévu et, en tout état de cause, assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation.

Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site [www.litokol.com](http://www.litokol.com)

---

Fiche technique n° **381**

Révision n° **0**

Date: **05 25**

# Litokol

**Litokol Lab** Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy  
Tel. +39 0522 622811 [info@litokol.com](mailto:info@litokol.com) [www.litokol.com](http://www.litokol.com)