EpoxyGel Booster

Specifiche tecniche

Litokol
EpoxyGel Booster
IT Additivo accelerante per Gel epossidici
EN Accelerating additive for epoxy Gel
FR Additif accélérateur pour Gel époxy
ES Aditivo acelerador para Gel epoxi
DE Beschleunigerzusatz für Epoxidgele
200 gr

Additivo accelerante per Gel epossidici.

Descrizione prodotto

EpoxyGel Booster è un additivo accelerante per Gel Epossidici
Aggiungere EpoxyGel Booster come terzo componente accelera la reazione del sistema epossidico riducendo le tempistiche di messa in esercizio dell'adesivo o dello stucco.

Certificazione

Zherorisk® EpoxyGel technology

Impieghi

Interni
Pavimenti - pareti
Sistemi radianti
SPA - Hammam
Aree umide interne - bagni e docce
Pavimentazioni industriali
Caseifici, macelli, industrie alimentari
Edilizia residenziale, pubblica, commerciale

Specifiche tecniche

Aspetto	Liquido paglierino
Voce doganale	32099000
Tempo di conservazione	24 mesi negli imballi originali in luogo asciutto.

Specifiche per l'applicazione

Rapporto di miscelazione	2%
Rapporto di miscelazione	Confezioni da 50 g già predosate per la confezione da 2,5 kg di Starlike® Pro.
Rapporto di miscelazione	2 confezioni da 50 g già predosate per la confezione da 5 kg di Starlike® Pro, Starlike® Easy o PowerGel® Pro Max
Rapporto di miscelazione	Confezioni da 200 g già predosate per la confezione da 10 kg di PowerGel® Pro o PowerGel® Pro Max
Peso specifico dell'impasto	1,60 kg/dm^3
Tempo di vita dell'impasto	Circa 60 minuti
Temperature di applicazione permesse	Da +5°C a +30°C
Pedonabilità	Circa 6 ore
Temperatura di esercizio	Da -40°C a +90°C
Pulizia delle attrezzature	Con acqua a prodotto fresco. Meccanicamente a prodotto indurito.

Preparazione dell'impasto

Aggiungere la confezione predosata di EpoxiGel Booster a seconda del formato dopo la miscelazione del catalizzatore (parte B) e miscelare con cura a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Applicazione

Si veda il campo " Applicazione" del prodotto selezionato

.

Avvertenze

Rispettare il rapporto di miscelazione.
Non miscelare il prodotto con solventi.
Non aggiungere calce, cemento o altri materiali estranei al prodotto.
Non mescolare quantitativi parziali dei componenti in assenza di bilancia; rapporti di miscelazione causerebbero il non corretto indurimento del prodotto.
Non aggiungere a Starlike® Crystal.
Non utilizzare in esterno.
Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa scheda tecnica.
In casi dubbi consultare l'Ufficio di assistenza tecnica Litokol S.p.A.

Informazioni sulla sicurezza

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati di Sicurezza, disponibile sul sito www.litokol.com
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Note legali

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente scheda tecnica, corrispondono alla nostra miglior esperienza.
Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società.
Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, in ogni caso, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.litokol.com

Scheda **n. 381**
Revisione **n. 0**
Data: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com