
Spugna Pro Starlike®

Spécifications techniques



Réf. 128G0001

Description du produit

Éponge Pro en mousse de polyuréthane souple à pores ouverts, pour un nettoyage parfait des gels époxy décoratifs de la gamme Starlike®

Performances

Idéal pour la finition des mortiers de jointoiement réalisés avec les gels époxy Starlike® Pro, Starlike® Crystal et Starlike® Easy.
Application facile et rapide
Consommation réduite
Convient également aux sols et revêtements extérieurs

Caractéristiques du produit

Performances	Valeur	Norme de référence
Densité	27 - 33 kg/m ³	DIN EN ISO 845
Résistance à la compression à 40 %	2,5 - 4,5 kPa	DIN EN ISO 3386-1
Résistance à la traction	≥ 180 kPa	DIN EN ISO 1798
Allongement à la rupture	≤ 1,5 mm/m	DIN EN ISO 1798

Nettoyage et finition

Le nettoyage des surfaces et la finition du jointoiement doivent être effectués lorsque le produit est encore frais, en veillant à ne pas vider les joints et à ne pas laisser de traces.

Humidifier la surface jointoyée avec de l'eau propre et faire pénétrer le produit à l'aide du feutre Pro Starlike® en effectuant des mouvements circulaires afin de remplir parfaitement les joints et d'éliminer l'excédent de

produit de la surface.

Effectuer un deuxième passage avec l'éponge Pro Starlike® en Sweepex humidifiée pour obtenir une surface lisse et compacte, en éliminant complètement le produit des carreaux, sans vider les joints, et en essuyant l'excès d'eau.

Pour faciliter le nettoyage, il est conseillé d'utiliser simultanément deux bacs d'eau, l'un pour rincer le feutre et l'éponge, l'autre pour le nettoyage final de la surface à l'eau claire.

Lorsque le feutre et l'éponge sont imprégnés de résine et ne peuvent plus être nettoyés, ils doivent être remplacés.

Fiche technique n° 3020

Révision n° 0

Date: 06 25

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com