
Starlike® Remover

Specifiche tecniche



Gel pulitore ad altissima potenza per la rimozione totale di residui induriti di Gel Epossidici, resine e vernici

Descrizione prodotto Starlike® Remover è Gel decapante a base solvente per la rimozione rapida e profonda di residui epossidici stagionati e polimerizzati, anche dopo diverso tempo dalla stuccatura. Idoneo per asportare e dissolvere stucchi epossidici induriti, dalle fughe. Starlike® Remover, grazie alla sua viscosità in Gel è adatto per interventi di pulizia di pavimentazioni e pareti in interni ed esterni.

Performance Versatile, si può utilizzare su piastrelle, gres porcellanato e vetro. Efficace anche su resine epossidiche, poliuretaniche e smalti industriali. La sua formula iper-attiva è progettata per penetrare e dissolvere anche i depositi più spessi, vecchi e polimerizzati. Grazie alla formula in Gel densa e viscosa è facilmente applicabile anche in verticale.

Impieghi Il pulitore utilizzato puro, grazie al suo forte potere disagregante, è particolarmente efficace per la rimozione di residui stagionati di Gel epossidici tipo Starlike® Pro, Starlike® Crystal o Starlike® Easy. Efficace per la rimozione di vecchie stuccature epossidiche.

Specifiche di prodotto

Aspetto	Gel trasparente denso
Colore	Azzurro
Odore	Caratteristico
Voce doganale	38140090
Packaging	Flaconi in metallo da 0,75 l
Tempo di conservazione	24 mesi nelle confezioni originali lontano da fonti di calore e dall'esposizione diretta alla luce. Teme il gelo.

Specifiche per l'applicazione

Tempo di trattamento	10 - 20 minuti fino a qualche ora
Infiammabilità	Si
Peso specifico	0,93 kg/l
Applicazione	Pennello o spatola liscia in acciaio
Temperature di applicazione permesse	Da +5°C a +35°C
Consumo	3 - 10 m ² /l

Applicazione

Agitare bene prima dell'uso.
Il prodotto è pronto all'uso e non necessita di alcuna diluizione.
Stendere con pennello o spatola di acciaio un velo omogeneo di prodotto sulle parti da rimuovere.
Lasciare agire Starlike® Remover fino al rammollimento dei residui da eliminare.
Normalmente sono sufficienti circa 10-20 minuti nel caso di alonature e da 1 a 8 ore per la rimozione di stuccature indurite.
Successivamente togliere i residui di malta epossidica aiutandosi con spatola metallica.
Passare un panno asciutto e pulito per asportare il gel e risciacquare abbondantemente con acqua pulita.
Nel caso fosse necessario, procedere con un secondo lavaggio.

Avvertenze

Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5°C e +35°C
Non diluire il prodotto con acqua o solventi
Prima dell'utilizzo proteggere porte, serramenti, guarnizioni in gomma, mobili, rubinetterie, profili metallici o in PVC e tutte le superfici che potrebbero essere aggredite dal contatto diretto con i detergenti
Cambiare frequentemente l'acqua di risciacquo
Nel caso di perdite accidentali, assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite, ecc.) e gettare nel contenitore più adatto
Non fumare durante l'utilizzo
Non utilizzare su prodotti non resistenti ai solventi come ad esempio: materiali plastici, PVC, Linoleum, smalti decorativi, ecc.
Nel caso di piastrelle levigate, lappate, pietre naturali lucidate eseguire una prova preventiva al fine di verificare che il prodotto non opacizzi la superficie
Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa scheda tecnica
Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico Clienti Litokol al numero +39-0522-622811 o tramite customercare@litokol.com

Informazioni sulla sicurezza

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati di Sicurezza, disponibile sul sito www.litokol.com
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Note legali

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente scheda tecnica, corrispondono alla nostra miglior esperienza.

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società.

Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, in ogni caso, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.litokol.com

Scheda **n. 423**
Revisione **n. 0**
Data: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com