
X-Grip

Spécifications techniques



Traitement antidérapant Pro pour carrelages, grès cérame, pierres, granits et mosaïques en céramique. Il augmente l'adhérence de surface des revêtements de sol tout en favorisant l'évacuation de l'eau.

Description du produit

X-Grip est un traitement antidérapant à base d'eau destiné aux matériaux siliceux.

Il agit de manière sélective sur la microtexture du matériau en créant des nano-voies d'évacuation de l'eau, ce qui favorise son drainage et augmente ainsi le frottement de surface.

Performances

Produit à base d'eau
Confère un effet antidérapant extrêmement durable
Ne forme pas de film et ne laisse pas de résidus
Ne nécessite pas d'entretien périodique

Utilisations

Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur sur tous les matériaux siliceux tels que les carreaux, le grès cérame, les pierres, les granits, les quartz reconstitués et les mosaïques en céramique.

Caractéristiques du produit

Aspect	Liquide
Couleur	Ambré
Odeur	Agrumes
Code douanier	28111980
Durée de conservation	24 mois dans les emballages d'origine, à l'abri

des sources de chaleur et de la lumière
directe. Ne pas exposer au gel.

Spécifications d'application

Durée de mise en œuvre	15 à 60 minutes
Inflammabilité	NON
pH	1,0 - 2,0
Poids spécifique	1,04 kg/l
Application	Pinceau, rouleau, pulvérisateur airless ou tampon
Températures d'application autorisées	De +5 °C à +35 °C
Consommation	15 - 20 m ² /l

Application

Bien agiter avant utilisation.

Compte tenu de la très grande variété de matériaux sur lesquels il peut être nécessaire de réaliser un traitement antidérapant, qui diffèrent les uns des autres par leur composition, leur résistance et leur dureté superficielle, afin d'obtenir un résultat optimal en termes de niveau d'antidérapance sans altérer l'esthétique d'origine du support, il est nécessaire d'effectuer un essai préliminaire visant à déterminer le temps de contact le plus approprié entre la surface et X-Grip

Le test doit être réalisé avant de procéder à l'application du traitement sur toute la surface, sur un échantillon de matériau non posé ou dans une zone non visible.

À titre indicatif, les temps de contact les plus appropriés sont les suivants :

- Céramique et grès cérame : entre 10 et 40 minutes.
- Klinker et agglomérats à base de quartz : entre 30 et 60 minutes.
- Granits : entre 60 et 90 minutes.

Appliquer une bonne quantité de produit pur sur la surface à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'un pulvérisateur airless ou d'une houppette.

Laisser agir le produit pendant le temps nécessaire, entre 15 et 60 minutes environ, avant de l'essuyer.

Pendant ce laps de temps, maintenir la surface constamment et uniformément humidifiée avec le produit.

Une fois l'excédent retiré, à l'issue du délai indiqué, rincer abondamment à l'eau pour éliminer les résidus avant de vérifier le résultat obtenu.

Le test de glissance doit être effectué sur une surface humide.

Avertissements

Appliquer le produit à des températures comprises entre +5 °C et +35 °C

Effectuer un essai préalable sur une zone non visible ou sur un matériau non posé, si vous ne connaissez pas le matériau ou si vous avez des doutes quant aux délais d'application corrects

Avant utilisation, protéger les portes, les menuiseries, les joints en caoutchouc, les meubles, la robinetterie, les profilés métalliques ou en PVC et toutes les surfaces susceptibles d'être endommagées par un contact direct avec les détergents

Appliquer le produit uniquement sur des surfaces parfaitement propres et sèches

Ne pas utiliser en association avec d'autres produits chimiques

Ne pas appliquer en plein soleil.

Ne pas appliquer le produit sur des surfaces humides ou surchauffées

En cas de déversement accidentel, absorber le produit à l'aide d'un support absorbant (papier, sciure, vermiculite, etc.) et le jeter dans le conteneur le plus approprié

Ne pas utiliser le produit pour des applications non mentionnées dans la

présente fiche technique
Pour plus d'informations, veuillez contacter le service technique client de Litokol au +39-0522-622811 ou par e-mail à l'adresse customercare@litokol.com.

Informations de sécurité

Pour une utilisation en toute sécurité de nos produits, veuillez vous reporter à la dernière version de la fiche de données de sécurité, disponible sur le site www.litokol.com
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Mentions légales

Les informations et les prescriptions figurant dans la présente fiche technique correspondent à notre meilleure expérience.
Ne pouvant toutefois intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces indications sont de nature générale et n'engagent en aucune manière notre société.
Il est donc conseillé de procéder à un essai préalable afin de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu ; dans tous les cas, toute personne souhaitant l'utiliser est tenue de déterminer si celui-ci est adapté ou non à l'usage prévu et, en tout état de cause, assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation.
Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site www.litokol.com

Fiche technique n° 420
Révision n° 0
Date: 06 25

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com