
X-Scud Terrazze

Especificaciones técnicas



Protector hidrorrepelente Pro a base de agua, antiinfiltraciones, transpirable y antirrelevación para terrazas, balcones y duchas.

Descripción del producto

X-Scud Terrazze es un protector a base de agua de alta penetración con excelentes propiedades hidrófugas, antiinfiltrantes y antirrelevación. Aporta propiedades impermeabilizantes a la superficie sobre la que se aplica, eliminando los problemas derivados de la penetración del agua en poros, juntas y grietas de hasta 1 mm de anchura. Gracias a la exclusiva tecnología Smart Barrier, X-Scud Terrazze penetra en el sustrato, creando una barrera contra la ascensión capilar del agua y las sales, al tiempo que permite el paso del vapor. Evita la formación de moho y eflorescencias, resiste los rayos UV y no amarillea el material tratado.

Rendimiento

Apto para aplicaciones en interiores y exteriores
Versátil, se puede utilizar en todas las superficies
Producto a base de agua
Elevada capacidad de penetración
Altamente eficaz contra sales y eflorescencias
Reforzado con polímeros modificados con silano que aumentan la elasticidad y la adherencia
Resistente a los rayos UV y a la intemperie
No altera el color del material tratado

Usos

X-Scud Terrazze se recomienda para todo tipo de materiales (azulejos, gres porcelánico, klinker, mármoles, granitos, terracota, piedras naturales, cemento, etc.) y juntas de cemento. Especialmente indicado para resolver problemas de infiltración de agua en pavimentos exteriores expuestos a la lluvia y a las heladas.

Especificaciones del producto

Aspecto	Líquido transparente
Color	Incoloro
Olor	Inodoro
Partida arancelaria	28391900
Embalaje responsable	Botellas de plástico reciclado de 1 l
Tiempo de conservación	24 meses en los envases originales, lejos de fuentes de calor y de la luz directa.

Especificaciones de aplicación

Tiempo de tratamiento	5 minutos
Inflamabilidad	No
pH	10,5 - 11,5
Contenido en COV (UNI EN ISO 11890-2:2007)	< 0,05%
Peso específico	1,050 kg/l
Aplicación	Pincel, rodillo, pulverizador sin aire o felpa
Temperaturas de aplicación permitidas	De +5 °C a +35 °C
Consumo	10 - 15 m ² /l

Aplicación

Agitar bien antes de su uso
Se recomienda lavar previamente la superficie con el detergente desengrasante X-Cleaner Scrub.
Sobre superficie seca, aplicar X-Scud Terrazze sin diluir de manera uniforme, respetando los rendimientos indicados.
Aplicar una capa fina y uniforme de producto con brocha, rodillo o felpa, procurando distribuir bien la solución por toda la superficie e impregnando bien las juntas y las posibles grietas.
Tras la aplicación, esperar unos 5-10 minutos, alisar el exceso y eliminar los restos de producto que hayan quedado en la superficie con un paño limpio de algodón o un trapo blanco.
Esperar al menos 1-2 horas tras la primera capa para aplicar una segunda con el mismo método.
El producto se seca rápidamente y la superficie puede volver a abrirse al tráfico entre 4 y 6 horas después de la aplicación.

Advertencias

Aplicar el producto a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +35 °C
Es importante aplicar las cantidades recomendadas y eliminar meticulosamente los excesos superficiales en los plazos aconsejados.
Realiza siempre una prueba previa para evaluar el resultado.
No aplicar bajo el sol directo.
Aplicar el producto únicamente sobre superficies perfectamente limpias

y secas

No aplicar el producto sobre superficies mojadas o sobrecalentadas

En caso de derrames accidentales, absorber el producto con un material absorbente (papel, serrín, vermiculita, etc.) y desecharlo en el contenedor más adecuado

En el caso de materiales muy absorbentes, como el terracota, el cemento, los materiales calcáreos y las areniscas, aplicar una segunda mano del producto entre 1 y 2 horas después de la primera, siguiendo el mismo procedimiento, para obtener el mejor resultado

En caso de aplicaciones sobre superficies recién colocadas o rejuntadas, esperar a que el adhesivo o el mortero para juntas se hayan secado por completo

No utilice el producto para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica

Para más información, ponte en contacto con el Servicio Técnico de Clientes de Litokol en el número +39-0522-622811 o a través de customercare@litokol.com

Información de seguridad

Para un uso seguro de nuestros productos, consulte la última versión de la ficha de datos de seguridad, disponible en la página web www.litokol.com

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Aviso legal

La información y las prescripciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra mejor experiencia.

No obstante, al no poder intervenir directamente en las condiciones de las obras ni en la ejecución de los trabajos, estas son indicaciones de carácter general que no vinculan en modo alguno a nuestra empresa.

Por lo tanto, se recomienda realizar una prueba previa para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto; en cualquier caso, quien pretenda utilizarlo debe determinar si es o no adecuado para el uso previsto y, en cualquier caso, asume toda la responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

Consulte siempre la última versión actualizada de la ficha técnica, disponible en la página web www.litokol.com

Ficha técnica **n.º 421**

revisión **n.º 0**

Fecha: **06 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com