
X-Activator® Grip

Especificaciones técnicas



Imprimación y sellador polimérico con aditivos de cuarzo, activador de adhesión a base de agua para sellar superficies porosas y no porosas y mejorar la adhesión al sustrato. Adhesión mecánica superior

Descripción del producto

X-Activator® Grip es una imprimación promotora de adhesión lista para usar, compuesta por resinas sintéticas en dispersión acuosa con una adhesividad y resistencia al agua mejoradas, cargas inertes de granulometría seleccionada y aditivos reológicos específicos que confieren al producto una fluidez especial sin goteos en caso de aplicaciones en paredes.

Producto versátil y listo para usar, capaz de adherirse a soportes como: hormigón, paneles de fibrocemento, PVC, linóleo, madera, baldosas de cerámica, gres, piedras naturales y superficies con residuos de adhesivos orgánicos

Apto para aplicaciones en interiores y exteriores, tanto en suelos como en paredes, sobre baldosas ya existentes y sobre sistemas radiantes, incluso en condiciones de uso exigentes, lo que permite un secado rápido de unos 30 minutos y la colocación en aproximadamente 1 hora. Presenta una excelente resistencia a la humedad y una reología pseudoplástica que impide que se escurra en caso de aplicaciones en pared.

Producto sin restricciones para el transporte por carretera, marítimo, aéreo y ferroviario

Certificaciones

EC1 Plus Gev Eimcode
A+ Emisiones en el aire interior
EPD (Declaración Ambiental de Producto)

Materiales

Gel
Adhesivos
Autonivelantes
Masillas de alisado
Revoques de cemento
Impermeabilizantes

Sustratos

Hormigón
Paneles de fibrocemento
Metal
PVC
Linóleo
Madera
Azulejos cerámicos
Gres porcelánico
Piedras naturales

Usos

Mejora la adherencia sobre soportes medianamente absorbentes y no absorbentes
Reducción de la absorción

Limitaciones

Aplicar el producto a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +35 °C
Al tratarse de un producto a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, es sensible a las heladas. Durante el traslado y el almacenamiento de los envases, asegúrese de que la temperatura no sea inferior a +5 °C para no comprometer la calidad del producto.
No añadir cal, cemento ni otros materiales extraños al producto
No apliques el producto sobre superficies húmedas o propensas a la subida de humedad
En climas cálidos, conservar los envases del producto en un lugar fresco y protegido del sol antes de su uso.
No utilice el producto para la colocación de cerámicas sobre superficies en contacto continuo con el agua, como bañeras, piscinas, etc.
Evitar aplicar cantidades excesivas de producto
En el caso de suelos pintados, de PVC o de linóleo, lijar y eliminar el polvo.
El uso de X-Activator® Grip no sustituye a la limpieza del sustrato, por ejemplo, de residuos de cera, grasas, polvo u otras sustancias
En caso de aplicaciones en paredes exteriores, metal, PVC o linóleo, consulte previamente al Servicio Técnico de Clientes de Litokol Lab S.p.A.
No utilizar para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica
Para más información, ponte en contacto con el Servicio Técnico de Clientes de Litokol en el número +39-0522-622811 o a través de customercare@litokol.com

Especificaciones del producto

Aspecto	Líquido denso
Color	Verde
Conservación	24 meses en los embalajes originales en un lugar seco. No exponer al hielo.
Embalaje responsable	Cubos de plástico reciclado de 5 kg y 10 kg
Partida arancelaria	32091000

Especificaciones técnicas

Resistencia a la humedad	Excelente
Resistencia al envejecimiento	Excelente
Flexibilidad	Buena
Viscosidad Brookfield (sp 6 - 20 rpm)	20 000 - 30 000 mPa ^s
Residuo sólido	70%
pH	8,7 - 9,7
Peso específico	1,50 kg/dm ³

Especificaciones de aplicación

Proporción de mezcla	Producto listo para el uso y no requiere ninguna preparación.
Espesor	< 1 mm
Aplicación	Rodillo de pelo largo o brocha
Temperaturas de aplicación permitidas	De +5 °C a +35 °C
Tiempo de secado o Transitabilidad	Aplicación con rodillo o brocha: 30 minutos
Tiempo de espera para la aplicación de los productos de cemento	Aplicación con rodillo o brocha: 1 hora
Temperatura de trabajo	De -20 °C a +80 °C
Limpieza de equipos	Con agua, cuando el producto está fresco. Mecánicamente, cuando el producto se ha endurecido.
Consumo	Aplicación con rodillo o brocha: ~ 200 - 300 g/m ²
Notas	Datos registrados a una temperatura de +23 °C, 50 % de humedad relativa y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones específicas de la obra.

Preparación de los soportes

De acuerdo con la norma UNI 11493-1, los soportes deben ser mecánicamente resistentes y no presentar partes friables, ni estar contaminados con grasas, aceites, pinturas, ceras ni remotes de humedad.

Los residuos de cemento, cal, yeso o viejos adhesivos se pueden eliminar mecánicamente a través de arenado, abrasión u otras técnicas adecuadas.

Los enlucidos cementosos deben tener un tiempo de curado de al menos una semana por cada centímetro de espesor.

Los solados de cemento deben tener un tiempo de curado total de al menos 28 días o estar realizados con los innovadores solados antifractura X-Floor y X-Floor Pro.

Los pavimentos de anhídrido se deben previamente lijar y eliminar el polvo de los mismos.

Compruebe con un higrómetro que el contenido de humedad residual no

sea superior al 0,5 % en el caso de enlucidos o soportes a base de yeso.
Las posibles grietas o fisuras deben sellarse con CrackRepair.
En cualquier caso, es indispensable consultar las respectivas fichas técnicas para el uso correcto de los productos indicados.

Aplicación

El producto se aplica en una sola pasada directamente sobre la superficie a tratar mediante un rodillo de pelo largo o un pincel.

Durante la aplicación, asegúrate de distribuir el producto de manera uniforme sobre la superficie.

Una vez seco (aproximadamente 1 hora a una temperatura de +23 °C), el producto está completamente seco y presenta una superficie rugosa que facilita la aplicación de productos cementosos, garantizando un alto grado de adherencia.

Información de seguridad

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto disponible bajo pedido.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Aviso legal

La información y las prescripciones que figuran en la presente ficha técnica se basan en nuestra mejor experiencia.

No obstante, al no poder intervenir directamente en las condiciones de las obras ni en la ejecución de los trabajos, estas son indicaciones de carácter general que no vinculan en modo alguno a nuestra empresa.

Por lo tanto, se recomienda realizar una prueba previa para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto; en cualquier caso, quien pretenda utilizarlo debe determinar si es o no adecuado para el uso previsto y, en cualquier caso, asume toda la responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

Consulte siempre la última versión actualizada de la ficha técnica, disponible en la página web www.litokol.com

Partida del pliego de condiciones

#La preparación certificada de soportes de instalación lisos, compactos e impermeables, antes de la aplicación de enlucidos, niveladores, autonivelantes y morteros fluidos, se llevará a cabo con un promotor de adhesión con aditivo de cuarzo, monocomponente, tipo X-Activator® Grip de Litokol Lab S.p.A..

Ficha técnica **n.º 540**

revisión **n.º 3**

Fecha: **04 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com