
X-Grip

Technische Daten



Rutschhemmende Behandlung Pro für Fliesen, Feinsteinzeug, Naturstein, Granit und Keramikmosaik. Erhöht die Oberflächenhaftung von Bodenbelägen und fördert den Wasserabfluss.

Produktbeschreibung

X-Grip ist eine rutschhemmende Behandlung auf Wasserbasis für silikatische Materialien.

Es wirkt selektiv auf die Mikrostruktur des Materials ein, schafft Nano-Entwässerungswege für das Wasser, trägt so zur Entwässerung bei und erhöht dadurch die Oberflächenreibung.

Leistung

Produkt auf Wasserbasis
Verleiht eine äußerst langlebige rutschhemmende Wirkung
Bildet keinen Film und hinterlässt keine Rückstände
Erfordert keine regelmäßige Wartung

Anwendungsbereiche

Geeignet für den Innen- und Außenbereich auf allen silikatischen Materialien wie Fliesen, Feinsteinzeug, Naturstein, Granit, Quarzkomposit und Keramikmosaik.

Produktspezifikationen

Aussehen	Flüssigkeit
Farbe	Bernsteinfarben
Geruch	Zitrusfrüchte
Zolltarifposition	28111980
Haltbarkeit	24 Monate in der Originalverpackung, fern von

Wärmequellen und vor direkter
Lichteinstrahlung geschützt. Frostempfindlich.

Anwendungshinweise

Verarbeitungszeit	15 – 60 Minuten
Entflammbarkeit	NEIN
pH	1,0 - 2,0
Spezifisches Gewicht	1,04 kg/l
Auftrag	Pinsel, Rolle, Airless-Spritzgerät oder Vlies
Zulässige Anwendungstemperaturen	Von +5 °C bis +35 °C
Verbrauch	15–20 m ² /l

Auftrag

Vor Gebrauch gut schütteln.

Angeichts der enormen Vielfalt an Materialien, auf denen eine rutschhemmende Behandlung erforderlich sein kann und die sich in Zusammensetzung, Festigkeit und Oberflächenhärte unterscheiden, ist zur Erzielung eines optimalen Ergebnisses hinsichtlich der Rutschhemmung, ohne die ursprüngliche Ästhetik des Untergrunds zu beeinträchtigen, ein Vorversuch durchzuführen, um die am besten geeignete Einwirkzeit zwischen der Oberfläche und X-Grip zu ermitteln

Der Test ist vor der flächendeckenden Anwendung der Behandlung an einem Muster des noch nicht verlegten Materials oder an einer nicht sichtbaren Stelle durchzuführen.

Als Richtwerte gelten folgende Kontaktzeiten:

- Keramik und Feinsteinzeug: zwischen 10 und 40 Minuten.
- Klinker und Agglomerate auf Quarzbasis: zwischen 30 und 60 Minuten.
- Granit: zwischen 60 und 90 Minuten.

Tragen Sie eine ausreichende Menge des unverdünnten Produkts mit Pinsel, Rolle, Airless-Spritzgerät oder Vlies auf die Oberfläche auf.

Lassen Sie das Produkt so lange wie nötig einwirken, etwa 15 bis 60 Minuten, bevor Sie es abwischen.

Halten Sie die Oberfläche während dieser Zeit ständig und gleichmäßig mit dem Produkt benetzt.

Nachdem der Überschuss nach Ablauf der angegebenen Zeit entfernt wurde, sehr gründlich mit Wasser abspülen, um Rückstände zu entfernen, bevor das erzielte Ergebnis geprüft wird.

Die Rutschfestigkeitsprüfung muss auf nasser Oberfläche durchgeführt werden.

Hinweise

Das Produkt bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C auftragen

Führen Sie einen Vorabtest an einer nicht sichtbaren Stelle oder an nicht verlegtem Material durch, wenn Sie das Material nicht kennen oder Zweifel hinsichtlich der richtigen Einwirkzeiten haben.

Schützen Sie vor der Anwendung Türen, Fensterrahmen, Gummidichtungen, Möbel, Armaturen, Metall- oder PVC-Profile sowie alle Oberflächen, die durch direkten Kontakt mit Reinigungsmitteln angegriffen werden könnten.

Das Produkt nur auf vollkommen saubere und trockene Oberflächen auftragen

Nicht in Kombination mit anderen chemischen Produkten verwenden

Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung auftragen.

Das Produkt nicht auf nassen oder überhitzten Oberflächen auftragen

Bei versehentlichem Verschütten das Produkt mit saugfähigem Material (Papier, Sägemehl, Vermiculit usw.) aufnehmen und in einen geeigneten Behälter entsorgen

Verwenden Sie das Produkt nicht für Anwendungen, die nicht in diesem technischen Datenblatt aufgeführt sind

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Litokol unter der Nummer +39-0522-622811 oder per E-Mail an customer-care@litokol.com.

Sicherheitshinweise

Für eine sichere Verwendung unserer Produkte beachten Sie bitte die aktuelle Version des Sicherheitsdatenblatts, das auf der Website www.litokol.com verfügbar ist.

PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Rechtliche Hinweise

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen und Vorgaben entsprechen unserem besten Erfahrungsstand.

Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Bedingungen auf den Baustellen und die Ausführung der Arbeiten nehmen können, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die für unser Unternehmen in keiner Weise bindend sind.

Es wird daher empfohlen, vorab einen Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. In jedem Fall ist der Anwender verpflichtet, festzustellen, ob das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist oder nicht, und übernimmt in jedem Fall die gesamte Verantwortung, die sich aus dessen Verwendung ergeben kann.

Beachten Sie stets die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Website www.litokol.com verfügbar ist

Datenblatt **Nr. 420**
Überarbeitung **Nr. 0**
Datum: **06 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com